



Illusion Full grain

Vår populära Illusion har utökats med en kollektion som har en tydligare narv. Mycket hög kvalitet för krävande miljöer. Uppfyller de flesta krav från marknaden. Konstlädret kan med fördel användas där man ställer höga krav på rengöring. För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Illusion Full Grain säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad, Beklädnad marin miljö IMO



Illusion Full grain PU
80007 Coconut
2002301



Illusion Full grain PU
81105 Blonde
2002302



Illusion Full grain PU
86490 Latte
2002303




Illusion Full grain PU
87241 Taupe
2002304



Illusion Full grain PU
46508 Mink
2002305



Illusion Full grain PU
47124 Caribou
2002306




Illusion Full grain PU
48013 Chocolat
2002307




Illusion Full grain PU
44388 Dark Camel
2002308




Illusion Full grain PU
23488 Rust
2002309




Illusion Full grain PU
77773 Dark green
2002310




Illusion Full grain PU
76725 Petrol
2002311




Illusion Full grain PU
68523 Blueberry
2002312



Illusion Full grain PU
57069 Light grey
2002313



Illusion Full grain PU
59259 Antracit
2002314



Illusion Full grain PU
00110 Black
2002315

Bredd:	140 ± 1 cm
Innehåll:	100% PU
Innehåll Baksida:	100% Bomull
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm
Rullängd (m):	30
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, Cal TB 117, DIN 4102 B2, EN 1021-1 & 2, FMVSS 302, IMO 2010 FTP Code Part 8
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusakthet:	≥ 7 (ISO 105-B02)

Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Dragbrottsgräns Varp:	506 N/5cm (ISO 1421)
Dragbrottsgräns Väft:	347 N/5cm (ISO 1421)
Rivstyrka Väft:	58 N (ISO 4674-1)
Rivstyrka Varp:	56 N (ISO 4674-1)
Sömskridning Varp:	200 N (ISO 13936-1)
Sömskridning Väft:	200 N (ISO 13936-1)
Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Vidhäftning – Ytfinish Varp:	35,8 N/5cm (ISO 2411)
Vidhäftning – Ytfinish Väft:	28,9 N/5cm (ISO 2411)
SCIP nummer:	87c54b34-79e8-470b-b432-5199aea1113c

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.

Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.

5 ÅRS PRODUKTGARANTI, denna garanti täcker inte skador, desintegration eller missfärgning som uppstår till följd av felaktig användning, missbruk, vandalism, bränmärken, skärsår, hål gjorda av sax eller kniv, färgöverföring, användning av felaktiga rengöringsmedel eller metoder, brist på rengöring, applicering av efterbehandling, defekter i design eller nötning från andra möbelkomponenter.



You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

